


BELDUR | ESMALTE SINTÉTICO ANTICORROSIVO



Excelente lacagem
Elevada opacidade
Boa secagem

Duquebel®

Branco



9010 Branco Sujo

Preto



1015 Marfim



3001 Vermelho Sinal (*)



5010 Azul Mar



6005 Verde Folha



6009 Verde Garrafa



7047 Cinza Claro



7011 Cinza Ferro



8008 Castanho Oliva (*)



8017 Castanho Chocolate

(*) Cores especiais

Este catálogo foi impresso em offset, pelo que são de a
Para uma escolha mais precisa das cores,

Beldur é um esmalte brilhante à base de resinas alquídicas de secagem ao ar, contendo pigmentos anticorrosivos, solventes base hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos que permitem a sua aplicação em suportes metálicos e de madeira, em ambientes interiores e exteriores.

Principais características

- Fácil aplicação
- Excelente lacagem
- Elevado brilho e uma boa retenção do mesmo
- Bom poder anticorrosivo
- Excelente poder de cobertura

Campos de aplicação

Acabamento anticorrosivo de suportes em ferro, em exterior ou interior, tais como gradeamentos, varandas, portões, portadas, mobiliário de jardim, etc.

Preparação de superfície

As superfícies devem estar previamente limpas, secas e duras antes da aplicação da tinta.

Metais ferrosos novos: lixar ou escovar com escova de arame para eliminar a ferrugem existente e de seguida aplicar uma demão de Primário Anticorrosivo. Terminar com 1 – 2 demãos Beldur.

Metais não ferrosos novos: aplicar previamente uma demão do Primário Multimetal.

Madeiras: lixar, e aplicar previamente uma demão de Subcapa Universal.

Repintura

Remover toda a tinta “velha” mal aderente por lixagem mecânica ou manual. Remover o máximo possível de ferrugem que possa existir. Na impossibilidade da remoção total da corrosão, aplicar 1 demão de Neutralizador de ferrugem. Em seguida, executar os mesmos esquemas propostos para os suportes novos.

Aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação.

TRINCHA /ROLO: aplicar uma a duas demãos – diluir a 5% com Diluente Sintético DS-100.

PISTOLA: aplicar duas a três demãos – Diluir a 20% com Diluente Sintético DS-100.

Rendimento teórico: 10 /12 m²/litro/demão

Secagem ao tato (23°C): 3 horas

Secagem total (23°C): ± 4 - 5 dias

Repintura: 16 horas (mínimo)

Para mais informações, consultar a ficha técnica do produto ou os nossos serviços técnicos, através do n.º 232470590.

admitir diferenças entre as cores reais e as impressas.
recomendamos que faça um teste de cor.

DUQUEBEL - FÁBRICA DE TINTAS E VERNIZES, LDA.
Parque Industrial de Coimbrões, Lote 119 a 121
3500-618 Viseu (Portugal)
Telef.: +351 232 470 590 • Fax: +351 232 470 599
geral@duquebel.pt • www.duquebel.pt



Recycle sempre