

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5
DATA: 28/02/2022
Mod. 43/2

STOPBEL

Tinta Acrílica Anti-manchas Mate

Código: 4-0005

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto isolante, formulado à base de uma emulsão acrílica, pigmentos e cargas selecionadas resistente à luz e ao meio ambiente										
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Pintura de paredes e tetos novos ou em repinturas. Aplicável em suportes secos como gesso, betão, argamassa, madeira ou em suportes com manchas (nicotina, fuligem ou humidade).										
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Acabamento mate.• Não precisa de primário• Bom poder isolante de manchas: fuligem; nicotina; taninos; manchas secas de humidade, caneta, etc...• Não amarelece.										
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas) estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes</p> <p>Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades</p> <p>Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes</p> <p>Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento – BELFENDAS.</p>										
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o produto antes de usar. Pode ser aplicada a trincha ou rolo anti-gota. Aplicar 2-3 demãos. Observar os intervalos entre demãos Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.										
DILUIÇÃO	1ª demão - 15% Demãos seguintes – sem diluição.										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: <i>Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).</i>	<table><tr><td>Nº Componentes</td><td>1</td></tr><tr><td>Cor</td><td>Branco e cores do grupo 1</td></tr><tr><td>Diluyente</td><td>Água</td></tr><tr><td>Densidade</td><td>1.47±0.05</td></tr><tr><td>Ponto de inflamação</td><td>Inflamável</td></tr></table>	Nº Componentes	1	Cor	Branco e cores do grupo 1	Diluyente	Água	Densidade	1.47±0.05	Ponto de inflamação	Inflamável
Nº Componentes	1										
Cor	Branco e cores do grupo 1										
Diluyente	Água										
Densidade	1.47±0.05										
Ponto de inflamação	Inflamável										

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contém no máximo 29 g/l
Viscosidade	3000±500cps
Sólidos (volume)	40±2 %
Rendimento	8-12 m ² /L/ demão
Secagem Tato	1 hora
Secagem Total	24 horas
Repintura	≥ 4 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso. **Limpar cuidadosamente os utensílios antes e após a utilização, uma vez que STOPBEL é incompatível com outros produtos.**

FORNECIMENTO

Embalagens de 1L - 5L - 15L.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

