

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 8

DATA: 02/11/2021

Mod. 43/2

## ESTUCOBEL

### Tinta 100% Acrílica Direta para Estuque e Pladur

Código: 4-0008

<b>DESCRIÇÃO TÉCNICA</b>	Produto formulado com uma emulsão acrílica de elevada qualidade, pigmentos de alta solidez e cargas de granulometria rigorosamente selecionada, resistente à luz e ao meio ambiente.
<b>CAMPOS DE APLICAÇÃO</b>	Produto indicado para aplicação direta em tetos e paredes interiores de pladur e estuque e sobre as mais variadas superfícies (areado, betão, reboco, fibrocimento, madeira, etc.) no interior.
<b>PROPRIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acabamento mate.</li><li>• Alta durabilidade.</li><li>• Boa aderência</li><li>• Não necessita de primário</li><li>• Boa lacagem</li><li>• Excelente resistência á lavagem</li><li>• Resistente aos raios ultravioletas (não amarelece).</li><li>• Rendimento elevado e bom poder de cobertura.</li></ul>
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	<p><b>Superfícies novas</b> - Devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras, tintas antigas em mau estado ou qualquer outro tipo de contaminação.</p> <p><b>Superfícies pintadas</b> - Devem ser devidamente limpas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência. Recomenda-se a aplicação de um dos nossos primários fixadores (Pliobel; Hidroplite; Primacril; etc.)</p> <p><b>Superfícies com fungos/algas</b> - Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes. Eventuais fendas finas devem ser reparadas, aplicando a massa de enchimento BELFENDAS.</p>
<b>NOTA</b>	<p>No caso de aplicação sobre gessos e estuques, estes materiais devem ter o <b>tempo de secagem de pelo menos 4 semanas</b> para um bom endurecimento.</p>
<b>APLICAÇÃO</b>	<p>Homogeneizar bem o produto antes de usar. Aplicar à trincha ou rolo anti-gota. Aplicar 2 – 3 demãos.</p> <p>Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.</p>
<b>DILUIÇÃO - volume</b>	1ª demão - 15% Demãos seguintes - 5 -10%

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a /121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS:**  
**Valores obtidos em  
condições normais de  
temperatura (23 ° C) e  
humidade (60%).**

Nº Componentes	1
Cor	Branco e cores claras
Diluyente	Água
Ponto de inflamação	Não inflamável
Massa Volúmica	1.30±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contem no máximo 29 g/l
Viscosidade	8500±500cps
Sólidos (volume)	38±2 %
Rendimento teórico	8-10 m <sup>2</sup> / L - demão
Secagem Tato	1 hora
Secagem Total	24 horas
Repintura	4 horas

**LIMPEZA DO  
MATERIAL**

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

**FORNECIMENTO**

Embalagens de 5L - 15L.

**ESTABILIDADE EM  
ARMAZÉM**

Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

**SEGURANÇA, SAÚDE  
E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

**DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.**  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a /121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

