**FICHA TÉCNICA**
*REVISÃO: 3*
*DATA: 18/11/2021*
*Mod. 43/2*

# TINTA ACRILICA PARA PLADUR

## Gesso Cartonado e tetos

Código: **4-0011**

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO TÉCNICA** | Produto formulado com uma emulsão acrílica de elevada qualidade, pigmentos de alta solidez e cargas de granulometria rigorosamente selecionada, resistente à luz e ao meio ambiente. |
| **CAMPOS DE APLICAÇÃO** | Recomendado para aplicação direta em tetos e paredes interiores de pladur e estuque e sobre as mais variadas superfícies (areado, betão, reboco, fibrocimento, madeira, etc.) no interior. |
| **PROPRIEDADES** | • Acabamento mate.<br>• Boa aderência<br>• Não necessita de primário<br>• Boa lacagem<br>• Excelente resistência á lavagem<br>• Rendimento elevado<br>• Excelente opacidade - Cobre em 2 demãos |
| **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**<br><br>**NOTA** | **Superfícies novas** – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes<br><br>**Superfícies pintadas** – Devem ser devidamente lavads e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades<br><br>Reparar pequenas fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento BELFENDAS<br><br>**Superfícies com fungos/algas** – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes<br><br>Em superfícies com manchas de fumo ou nicotina aplicar previamente 1-2 demãos de **Primário Pliobel.** |
| **APLICAÇÃO** | Homogeneizar bem o produto antes de usar.<br>Aplicar à trincha ou rolo anti-gota.<br>**A**plicar 2 – 3 demãos.<br><br>Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8ºC ou superior a 30ºC e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol |
| **DILUIÇÃO - volume** | 1ª demão - 15%<br>Demãos seguintes - 10% |

| | | |
|---|---|---|
| **CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).** | Nº Componentes | 1 |
| | Cor | Branco |
| | Diluente | Água |
| | Ponto de inflamação | Não inflamável |
| | Massa Volúmica | 1.50±0.05Kg/dm$^3$ |
| | COV´S (Compostos Orgânicos Voláteis) | Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contem no máximo 29 g/l |
| | Viscosidade | 6500±500cps |
| | Sólidos (volume) | 38±2 % |
| | Rendimento teórico | 9-11 m$^2$ / L - demão |
| | Secagem Tato | 1 hora |
| | Secagem Total | 24 horas |
| | Repintura | 4 horas |
| **LIMPEZA DO MATERIAL** | As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso. | |
| **FORNECIMENTO** | Embalagens: 5L - 15L. | |
| **ESTABILIDADE EM ARMAZÉM** | Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto. | |
| **SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE** | Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.<br>• Manter fora do alcance das crianças.<br>• Utilizar somente em locais bem ventilados.<br>• Não deitar os resíduos no esgoto.<br>• Não ingerir o produto.<br>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais. | |
| | Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.<br><br>*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade (Apólice nº* 0003236913*), a título de responsabilidade civil do fabricante.*<br><br>*CÓPIA NÃO CONTROLADA* | |