

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 3

DATA: 18/11/2021

Mod. 43/2

TINTA ACRILICA PARA PLADUR

Gesso Cartonado e tetos

Código: 4-0011

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado com uma emulsão acrílica de elevada qualidade, pigmentos de alta solidez e cargas de granulometria rigorosamente selecionada, resistente à luz e ao meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para aplicação direta em tetos e paredes interiores de pladur e estuque e sobre as mais variadas superfícies (areado, betão, reboco, fibrocimento, madeira, etc.) no interior.

PROPRIEDADES

- Acabamento mate.
- Boa aderência
- Não necessita de primário
- Boa lacagem
- Excelente resistência à lavagem
- Rendimento elevado
- Excelente opacidade - Cobre em 2 demãos

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes

Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades

Reparar pequenas fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento BELFENDAS

NOTA

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

Em superfícies com manchas de fumo ou nicotina aplicar previamente 1-2 demãos de **Primário Pliobel**.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.
Aplicar à trincha ou rolo anti-gota.
Aplicar 2 – 3 demãos.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

1ª demão - 15%
Demãos seguintes - 10%

EMPRESA CERTIFICADA



ISO 9001

Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**
**Valores obtidos em
condições normais de
temperatura (23 ° C) e
humidade (60%).**

Nº Componentes	1
Cor	Branco
Diluyente	Água
Ponto de inflamação	Não inflamável
Massa Volúmica	1.50±0.05Kg/dm ³

COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contem no máximo 29 g/l
Viscosidade	6500±500cps
Sólidos (volume)	38±2 %
Rendimento teórico	9-11 m ² / L - demão
Secagem Tato	1 hora
Secagem Total	24 horas
Repintura	4 horas

**LIMPEZA DO
MATERIAL**

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 5L - 15L.

**ESTABILIDADE EM
ARMAZÉM**

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

**SEGURANÇA, SAÚDE
E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

