

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 4

DATA: 01/03/2022

Mod. 43/2

## DECORBEL

### Tinta Plástica Mate Interior

Código: 4-0013

<b>DESCRIÇÃO TÉCNICA</b>	Tinta formulada à base de uma dispersão acrílica modificada de boa qualidade, e de pigmentos e cargas com granulometria selecionada.										
<b>CAMPOS DE APLICAÇÃO</b>	Desenvolvida para a proteção e decoração de paredes interiores. Lisas ou areadas em cimento, betão, argamassas, rebocos, etc.,										
<b>PROPRIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fácil aplicação</li><li>• Acabamento Mate</li><li>• Bom poder de cobertura</li><li>• Resistente ao aparecimento de fungos</li></ul>										
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	<p><b>Superfícies novas</b> – Depois de cura completa (<math>\geq 4</math> semanas) estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes</p> <p><b>Superfícies pintadas</b> – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades</p> <p><b>Superfícies com fungos/algas</b> – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes</p> <p>Aplicar uma demão de um dos nossos primários (<b>Primacril; Multibel; Belcrlil; etc.</b>), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento – <b>BELFENDAS</b>. Em superfícies friáveis ou pulverulentas aconselha-se aplicar o <b>Primário Hidroplite</b>.</p>										
<b>APLICAÇÃO</b>	<p>Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Aplicar com Trincha, Rolo ou Pistola. Aplicar 2-3 demãos.</p> <p>Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.</p>										
<b>DILUIÇÃO - volume</b>	<p>1ª demão – 15% Demãos seguintes – 10%</p>										
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b> <b>Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).</b>	<table><tr><td>Nº Componentes</td><td>1</td></tr><tr><td>Cor</td><td>Catálogo Decorbel</td></tr><tr><td>Diluyente</td><td>Água</td></tr><tr><td>Massa Volúmica</td><td>1.45±0.05Kg/dm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)</td><td>Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contém no máximo 29 g/l</td></tr></table>	Nº Componentes	1	Cor	Catálogo Decorbel	Diluyente	Água	Massa Volúmica	1.45±0.05Kg/dm <sup>3</sup>	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contém no máximo 29 g/l
Nº Componentes	1										
Cor	Catálogo Decorbel										
Diluyente	Água										
Massa Volúmica	1.45±0.05Kg/dm <sup>3</sup>										
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contém no máximo 29 g/l										

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



# Duquebel®

---

Viscosidade	10000±2000cps
Sólidos (volume)	40±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	8-10 m <sup>2</sup> /L – demão
Secagem Tato	1 hora
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	4 horas

---

## LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

---

## FORNECIMENTO

Embalagens: 1L - 3L

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

---

## SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

