

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 3
DATA: 06/06/2022
Mod. 43/2

TINTA AQUOSA LAVÁVEL MATE 0017

Código: **4-0015**

DESCRIÇÃO TÉCNICA Produto formulado à base de emulsão vinílica e pigmentos de excelente resistência à luz e ao meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO Produto de alta qualidade indicado para a pintura e decoração de paredes interiores. Permite a obtenção de acabamentos de superior qualidade, quando aplicado sobre superfície totalmente lisas. Suja-se menos do que as tintas mate e é mais fácil de limpar.

PROPRIEDADES

Acabamento mate sedoso
Boa durabilidade
Excelente aderência
Excelente retenção de cor
Boa resistência à água
Resistente à lavagem
Disfarça pequenas imperfeições das paredes
Resistente aos raios ultravioletas (não amarelece)
Boa resistência ao aparecimento de fungos e algas
Resistente aos agentes alcalinos
Elevado poder de cobertura e boa lacagem
Resistente à retenção de sujidades, mantendo-se limpa mais tempo

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas) estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes

Superfícies pintadas - Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades

Aplicar uma demão de um dos primários (**Primacril; Multibel; Belcrl; etc.**), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento - **BELFENDAS**

Em superfícies friáveis ou pulverulentas aconselha-se aplicar o Primário Hidroplite. Em superfícies com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio, após limpeza por escovagem a aplicação de 1-2 demãos de primário **Pliobel**

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.
Aplicação: trincha - rolo anti-gota - pistola
Aplicar 2-3 demãos.

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.

DILUIÇÃO - volume

1ª demão - 10%.
Demãos seguintes - 5%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Cores do catálogo 0017
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.49±0.05 Kg/Lt(Branco)
Viscosidade	10000±500mpa.s
Sólidos (volume)	41±2%
Rendimento teórico	10-12 m ² / L / demão
Secagem Tato	2 horas
Repintura	4 horas
Secagem total	24 horas
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l(2010) Este produto contem no máximo 29g/l

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 5L - 15L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante

.CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

