

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 9
DATA: 13/12/2022
Mod. 43/2

DUQUESOFT

Esmalte Aquoso Lavável Mate

Código: **4-0026**

Descrição Técnica	Produto à base de um copolímero aquoso de elevada qualidade, destinado à decoração e proteção paredes interiores e exteriores.
Campos de Aplicação	Produto de alta qualidade indicado para a pintura e decoração de paredes interiores. Permite a obtenção de acabamentos de excelência, quando aplicado sobre superfície totalmente lisas. Sujase menos do que as tintas mate e é mais fácil de limpar.
Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Acabamento mate sedoso lavável• Alta durabilidade• Secagem rápida• Excelente aderência• Excelente resistência ao aparecimento de fungos e algas.• Excelente retenção de cor• Grande facilidade de aplicação• Boa lacagem e cobertura• Excelente resistência à lavagem• Resistente aos raios ultravioletas (não amarelece).• Rendimento elevado e bom poder de cobertura.• Resistente à retenção de sujidades, mantendo-se limpa mais tempo)• Excelente resistência à água• Grande facilidade de limpeza: com um pano húmido elimina totalmente as manchas e riscos esbranquiçados que são característicos em cores mais fortes em paredes pintadas com tintas mates, nomeadamente após fricção.
Preparação da Superfície	<p>Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas) estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes</p> <p>Superfícies pintadas - Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades</p> <p>Aplicar uma demão de um dos primários (Primacril; Multibel; Belcril; etc.), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento - BELFENDAS</p>

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBROES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 3



Em superfícies friáveis ou pulverulentas aconselha-se aplicar o Primário Hidroplite.

Em superfícies com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio, após limpeza por escovagem a aplicação de 1-2 demãos de primário **Pliobel**

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o produto antes de usar. Aplicação: trincha ou rolo anti-gota. Aplicar 2-3 demãos.	
	Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.	
DILUIÇÃO - volume		
	1 ^a demão - 15%	Demãos seguintes - 10%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).		
	Nº Componentes	1
	Cor	Branco e cores catálogo
	Diluente	Água
	Massa Volúmica	1.30±0.05Kg/dm ³
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contem no máximo 28 g/l
	Viscosidade	4250±500cps
	Sólidos (volume)	50±2 %
	Rendimento teórico	11-15 m ² /l demão
	Secagem Tato	≤ 2 horas
	Secagem Total	≥ 24 horas
	Repintura	≥ 4horas
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.	
FORNECIMENTO	Embalagens de 1L - 5L - 15 L.	
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.	
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	<p>Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manter fora do alcance das crianças. • Utilizar somente em locais bem ventilados. • Não deitar os resíduos no esgoto. • Não ingerir o produto. <p>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.</p>	

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBROES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 3



Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBROES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 3 / 3

