

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 8
DATA: 03/11/2021
Mod. 43/2

DUTEX

Tinta texturada Exterior/Interior

Código: 4-0030

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto formulado à base de um copolímero aquoso vinílico, contendo pigmentos e cargas de boa qualidade, resistente à luz e ao meio ambiente.
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Produto indicado para a pintura e proteção de superfícies exteriores e interiores, em reboco, betão, tijolo sempre que se pretenda um acabamento decorativo e também o disfarce de pequenas irregularidades da superfície.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Aspeto mate• Bom poder de cobertura• Deixa respirar o suporte• Excelente para disfarçar irregularidades da superfície• Boa aplicabilidade, não salpicando• Boa resistência ao meio ambiente• Disfarça irregularidades da superfície• Boa resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas• Bom compromisso preço/qualidade
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Superfícies novas – Devem apresentar-se totalmente duros, secos limpos, isentos de gorduras e outros contaminantes.</p> <p>Superfícies pintadas – Deve-se proceder a uma lavagem a jato de água ou escovar para remover toda a tintas antiga mal aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com Massas de Fissuras Exterior.</p> <p>Em ambas as situações, aplicar uma demão de um dos nossos primários (Duquelite; Hidroplite; Primacril; etc.). para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte.</p> <p>Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes</p>
APLICAÇÃO	<p>Homogeneizar bem a tinta, antes da aplicação.</p> <p>Aplicar com rolo ou escova adequados,</p> <p>A aplicação deve ser feita em camada uniforme, à viscosidade de fornecimento para fixar bem o relevo pretendido.</p> <p>Nas aplicações com rolo, a “rolada” final deve fazer-se sempre de baixo para cima.</p> <p>Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado ou quente ou exposto diretamente ao sol</p>
DILUIÇÃO - volume	Pronto a aplicar

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:
Valores obtidos em
condições normais
de temperatura (23 °
C) e humidade
(60%).**

Nº Componentes	1
Cor	Branco e cores suaves
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.55±0.10Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contém no máximo 29 g/l
Viscosidade	50000±8000cps
Sólidos (volume)	56±2 %
Rendimento teórico	1-1.5 m ² /L - demão
Secagem Tato	2 horas
Secagem Total	24 horas
Repintura	16 horas

**LIMPEZA DO
MATERIAL**

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 5L – 15L

**ESTABILIDADE EM
ARMAZÉM**

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

**SEGURANÇA,
SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



ISO 9001

Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

