

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 8  
DATA: 03/11/2021  
Mod. 43/2

# PRIMACRIL

## Primário Acrílico Aquoso Pigmentado

Código: **4-0036**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>DESCRIÇÃO TÉCNICA</b>        | Produto formulado à base de uma dispersão aquosa de um copolímero acrílico, modificado, contendo pigmentos e cargas de granulometria especialmente selecionada que lhe confere excelente cobertura.  |
| <b>CAMPOS DE APLICAÇÃO</b>      | Produto de qualidade desenvolvido para reforçar a proteção de paredes interiores e exteriores, em rebocos areados e lisos, betão, estuques e estanhados não hidrofugados.  |
| <b>PROPRIEDADES</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Baixo cheiro</li><li>• Fácil aplicação</li><li>• Secagem rápida</li><li>• Bom poder de cobertura e bom rendimento</li><li>• Melhora o rendimento da tinta de acabamento</li><li>• Excelente aderência sobre uma grande variedade de substratos</li><li>• Uniformiza a absorção do substrato e sela o suporte</li></ul> Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas; não inflamável <ul style="list-style-type: none"><li>• Protege a tinta de acabamento da alcalinidade.</li></ul>   |
| <b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b> | <p><b>Superfícies novas</b> – Depois de cura completa (<math>\geq 4</math> semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes</p> <p><b>Superfícies pintadas</b> – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades.</p> <p><b>Superfícies com fungos/algas</b> – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes</p> <p>Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento BELFENDAS ou MASSA p/ FISSURAS EXTERIOR.<br/>Em substratos pouco porosos, embora haja perda de poder de cobertura, pode-se diluir até 25% (volume)</p> |
| <b>APLICAÇÃO</b>                | Homogeneizar bem o produto antes de o utilizar.<br>Aplicar com rolo ou trincha.<br>Aplicar 1 demão   |
| <b>DILUIÇÃO - volume</b>        | 10% (máximo)   |

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>CARACTERÍSTICAS<br/>TÉCNICAS:<br/>Valores obtidos em<br/>condições normais<br/>de temperatura (23 °<br/>C) e humidade (60%).</b> | Nº Componentes                          | 1   |
|   | Cor                                     | Branco; Cores claras  |
|   | Diluyente                               | Água  |
|   | Massa Volúmica                          | 1.25±0.05Kg/dm <sup>3</sup>   |
|   | Viscosidade                             | 2500±500cps   |
|   | Sólidos (volume)                        | 36±5 %  |
|   | Ponto de inflamação                     | Não inflamável  |
|   | COV'S (Compostos Orgânicos<br>Voláteis) | Valor Limite da UE para o produto (cat.<br>A/g): 30g/l (2010) Este produto contém<br>no máximo 29 g/l |
|   | Rendimento teórico                      | 7 - 8 m <sup>2</sup> / L - demão  |
|   | Secagem Tato                            | 1 hora  |
|   | Secagem em profundidade                 | 24 horas  |
|   | Repintura                               | 4 horas   |

**LIMPEZA DO MATERIAL** Lavar abundantemente os utensílios de trabalho imediatamente a seguir ao seu uso assim como todas as superfícies afetadas com salpicos, etc.

**FORNECIMENTO** Embalagens: 1L - 5L – 15L

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM** Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE** Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA

**eic**

**ISO 9001**

Qualidade

Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

**DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.**  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

