

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 4
DATA: 11/112021
Mod. 43/2

HIDROPLITE

Primário Acrílico Aquoso Base Hydro-pliolite

Código: 4-0042

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Primário aquoso á base de resina Hydro pliolite em dispersão aquosa, formulada com a nova tecnologia EBS (Emulsified Binding System), desenvolvida pela Eliokem .
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Produto de qualidade desenvolvido para reforçar a proteção de paredes interiores e exteriores, em rebocos areados e lisos, betão, estuques e estanhados não hidrofugados. Indicado para ser aplicado sobre rebocos alcalinos ou pouco consistentes e pulverulentos antes da aplicação do acabamento de tintas aquosas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Excelente resistência à alcalinidade.• Película mate• Boa opacidade• Grande aderência mesmo sobre rebocos pulverulentos.• Regulariza a absorção da superfície.• Bom poder de penetração, com boa selagem da superfície.• Permite a respiração da parede• Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas; não inflamável
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes</p> <p>Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades.</p> <p>Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes</p> <p>Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento BELFENDAS ou MASSA p/ FISSURAS EXTERIOR. Em substratos pouco porosos, embora haja perda de poder de cobertura, pode-se diluir até 25% (volume)</p>
APLICAÇÃO	Homogeneizar muito bem o produto antes de o aplicar. Aplicação com rolo ou trincha Aplicar 1 demão Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol
DILUIÇÃO - volume	10% (máximo)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Nº Componentes 1 Cor Branco

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).	Diluyente	Água
	Ponto de inflamação	Não inflamável
	Massa Volúmica	1.40±0.05Kg/dm ³
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 30g/l (2010) Este produto contem no máximo 29 g/l
	Viscosidade	3500±500 cps
	Sólidos (volume)	45±2 %
	Rendimento teórico	7 – 9 m ² /L - demão
	Secagem Tato	1 hora
	Secagem Total	24 horas
	Repintura	4 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L - 15L.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

