FICHA TÉCNICA
REVISÃO: 6
DATA: 01/03/2022
Mod. 43/2

FLEXMATE

Membrana Elástica Acrílica Mate

Códigos: **4-0046**

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto formulado à base de copolímeros acrílicos aquosos modificados, com pigmentos e cargas de muito boa qualidade, constituindo um revestimento elástico impermeabilizante de alta qualidade, resistente à intempérie.
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Produto flexível mate de alta qualidade para a proteção e impermeabilização de fachadas em reboco e betão, telhas convencionais e fibrocimento. Disponível num leque alargado de cores.
PROPRIEDADES	• Película final mate • Oculta pequenas fissuras (até 0,3 mm de espessura) • Elástica: resiste a pequenas fissuras dinâmicas do suporte • Elevada flexibilidade quando aplicada com espessura adequada. Acompanha pequenos movimentos do suporte • Elevada flexibilidade a baixas temperaturas e ao longo dos anos • Oculta diversos defeitos da superfície. • Impermeabiliza o suporte • Baixa permeabilidade ao vapor de água • Alta resistência à água e às intempéries. Excelente resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	**Superfícies novas** – Devem apresentar-se totalmente duros, secos limpos, isentos de gorduras e outros contaminantes. **Superfícies pintadas** – Deve-se proceder a uma lavagem a jato de água ou escovar para remover toda a tintas antiga mal aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com Massas de Fissuras Exterior. Se as fissuras forem largas (≥0,5m/m), a reparação deve ser executada com a nossa mistura Residuque/Cimento 42,5 (ver ficha técnica) Em ambas as situações, aplicar uma demão de um dos nossos primários (**Duquelite; Hidroplite; Primacril; etc**.). para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. **Superfícies com fungos/algas** – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes.
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes antes da aplicação. Aplica-se com trincha ou rolo adequado Aplicar 2 a 3 demãos Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8ºC ou superior a 30ºC e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado ou quente ou exposto diretamente ao sol
DILUIÇÃO - volume	1ª demão - 15% Demãos seguintes - sem diluição.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).	Nº Componentes	1
	Cor	Branco e cores de catálogo
	Diluente	Água
	Massa Volúmica	1,30±0.05Kg/dm^3
	COV´S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto contem no máximo 39 g/l
	Viscosidade	25000±5000cps
	Sólidos (volume)	47±2 %
	Ponto de inflamação	Não inflamável
	Rendimento teórico	1.5-3 m^2/L - demão
	Secagem Tato	2 horas
	Secagem Total	24 horas
	Repintura	16 horas

LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.
FORNECIMENTO	Embalagens: 1L – 5L – 15L
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. • Manter fora do alcance das crianças. • Utilizar somente em locais bem ventilados. • Não deitar os resíduos no esgoto. • Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.
	Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas. *O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice n° 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.* *CÓPIA NÃO CONTROLADA*