FICHA TÉCNICA
REVISÃO: 8
DATA:06(06/2022
Mod. 43/2

TELAFLEX
Tela Acrílica Líquida

Código: **4-0051**

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto formulado à base de copolímeros acrílicos modificados, com pigmentos e cargas especiais. Depois de seco, transforma-se numa película elástica, sem emendas e com propriedades impermeabilizantes de alta qualidade.
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Revestimento de impermeabilização elástico sem fibras. Revestimento contínuo para isolamentos de terraços, coberturas e fachadas, particularmente no caso de reparações, sobre fibrocimento, telas betuminosas, betão, zinco e aço. Pisável. **Transitável ocasionalmente por pessoas**. Reparação de zonas com fissuras ou com tendência a formar-se.
PROPRIEDADES	• Película final acetinada • Fácil aplicação • Resistente á micro-fissuração • Boa resistência á intempérie • Grande elasticidade • Elevada flexibilidade quando aplicada com espessura adequada. • Acompanha pequenos movimentos de contração e dilatação do suporte • Boa resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	**Superfícies novas** - Devem estar bem limpas, secas, duras, isentas de partículas mal aderentes, como também de fungos/algas e inclinação suficiente para a água não estagnar. **Superfícies pintadas** - Recomenda-se que se efetue uma limpeza cuidadosa para remover tinta mal aderente, fungos/algas e se aplique uma demão de um dos nossos Primários (**Primacril; Hidroplite; Multibel**). A superfície a proteger tem de ter inclinação para a água escorrer. Não pode existir acumulação de águas estagnadas. **Superfícies de telas asfálticas** – Remover as telas na totalidade. Retirar o alcatrão aderente á superfície o máximo possível, por raspagem de forma que não restarem aglomerados. Aplicar 1 – 2 demãos de **Primário de Bloqueio de Alcatrão** em função da intensidade de alcatrão existente na superfície. **Superfícies metálicas** – Recomenda-se a execução de uma limpeza e desengorduramento eficaz. Não pode existir corrosão nem gorduras. Aplicar 1 demão de primário **Multibel** Tendo a superfície fissuras, pequenas concavidades, preparar para o seu enchimento, uma mistura de Telaflex com areia seca e limpa de granulometria até 0,3mm na proporção de mistura (peso) – 1/1. Aguardar pelo menos 2 dias para iniciar a impermeabilização geral da superfície Quando necessário aplicar a rede fibra de vidro anti-alcalina (65-70g), depois de aplicada a primeira demão de Telaflex, colocar de imediato a rede fibra de vidro, que tem de ser selada pela segunda camada.

APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes antes da aplicação. Aplicar com trincha ou rolo Trafego pedonal – Após 4 dias de cura Para uma melhor impermeabilização recomendamos a aplicação de 3 demãos cruzadas. Necessário obter a espessura seca (mínimo) de 1,5 mm para se conseguir elasticidade que permita manter a continuidade da película sem ruturas. Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8ºC ou superior a 30ºC e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado ou quente ou exposto diretamente ao sol
DILUIÇÃO - volume	1ª demão – 20% Demãos seguintes – Sem diluição
CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).	

Nº Componentes	1
Cor	Catálogo de cores
Diluente	Água
Massa Volúmica	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto contem no máximo 39 g/l
COV´S (Compostos Orgânicos Voláteis)	
Ponto de inflamação	Não inflamável
Viscosidade	90000±5000cps 90000±5000cps
Sólidos (volume)	49±2 %
Rendimento teórico	3-4.5 m^2/L - demão
Secagem Tato	2 horas
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	16 horas

LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.
FORNECIMENTO	Embalagens: 1L – 5L – 15L
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. • Manter fora do alcance das crianças. • Utilizar somente em locais bem ventilados. • Não deitar os resíduos no esgoto. • Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA