

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 6  
DATA: 01/12/2021  
Mod. 43/2

## MASSA DE FIBRA DE VIDRO P/ FISSURAS EXTERIOR Reparação à base de Fibras

Código: **4-0062**

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto aquoso elástico, formulado com cargas e pigmentos inorgânicos e reforçado com fibras.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Enchimento de fissuras e gretas sobre betão, gesso, madeira, revestimentos plásticos, etc.

Evita a necessidade de utilizar cintas elásticas como agentes de reforço, selagem e reparação de fissuras ou fendas rebeldes ou dinâmicas existentes em superfícies interiores e exteriores.

### PROPRIEDADES

- Massa flexível reforçada com fibras pronta a usar
- Não greta, nem fissura
- Excelente aderência, flexibilidade e coesão
- Resistente à água e ao envelhecimento
- Pode ser pintado com todo o tipo de tintas exceto epoxi e poliuretano base solvente.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar muito bem seca, limpa, isenta de poeiras e devidamente desengordurada.

Em suportes metálicos, aplicar previamente o Primário TT para melhorar a aderência.

Não aplicar em superfícies sujeitas a humidade permanente.

### APLICAÇÃO

Espátula em capa fina.  
Após secagem, lixar e proceder ao acabamento.

### DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Massa Volúmica	1.20±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosidade	28000±5000 cps
Rendimento teórico	2-3 Kg/m <sup>2</sup> /demão
Secagem Tato	2 horas
Secagem em profundidade	24-48 horas
Repintura	48 horas (mínimo)

### LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

### FORNECIMENTO

Embalagens: 1 Kg – 3Kg

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



---

**ESTABILIDADE EM  
ARMAZÉM**

Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

---

**SEGURANÇA,  
SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

