

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7  
DATA: 04/11/2021  
Mod. 43/2

## VERNIZ ÁQUA BETÃO

### Acrílico Aquoso para Betão e Pedras Naturais

Código: **4-0072 – Brilhante**  
**4-0123 – 1/2 Brilho**

#### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de uma mistura de dispersões aquosas de copolímeros acrílicos, especialmente aditivadas, resistente à luz e o meio ambiente.

#### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Produto indicado para proteção e decoração de superfícies interiores e exteriores em betão e outros materiais.

#### PROPRIEDADES

- Secagem rápida
- Excelente aderência aos diversos materiais
- Excelente resistência à intempérie e aos raios UV (não amarelece)
- Realça a textura dos suportes
- Pouco ou nada altera a cor e aspeto do suporte
- Excelente resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas
- Confere proteção e embelezamento

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

**Superfícies novas** - Devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras ou qualquer outro tipo de contaminação.

**Superfícies antigas** - Devem ser devidamente lavadas ou escovadas para remover qualquer vestígio de verniz mal aderente e eliminar de qualquer contaminação que provoque fraca aderência.

**Superfícies com fungos /algas** – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

#### APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.  
Aplicar com Trincha, Rolo ou Pistola.  
Aplicar 2 a 3 demãos.

- Em tons coloridos, quanto maior for o número de demãos, menos transparente será a película resultante.
- Quanto mais diluído for o produto, menos brilhante e mais transparente será a película resultante e, para o mesmo número de demãos, menor será a proteção.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado ou quente ou exposto diretamente ao sol.

#### DILUIÇÃO - volume

1ª Demão – 25%  
Demãos seguintes – 10%

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



# tintas Duquebel®

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nº Componentes                       | 1   |
| Cores                                | Incolor, castanho, verde, cinzento  |
| Diluyente                            | Água  |
| Acabamento                           | Brilhante ; ½ Brilho  |
| Massa Volúmica                       | 1.00±0.05Kg/dm <sup>3</sup>   |
| Viscosidade                          | 400±70cps   |
| COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis) | Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto contém no máximo 39 g/l |
| Sólidos (volume)                     | 30±2 %  |
| Ponto de inflamação                  | Não inflamável  |
| Rendimento teórico                   | 7-9 m <sup>2</sup> /L - demão   |
| Secagem Tato                         | 20 min  |
| Secagem Total                        | 3-4 Horas   |
| Repintura                            | 1-2 Horas   |

## LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

## FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 15L

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

## SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

