

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7
DATA: 06/03/2023
Mod. 43/2

WOODBEL TRATAMENTO

Protetor de Madeiras Aquoso

Código: **4-0094**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto oleoso com bom poder de impregnação das madeiras, formulado a partir de aditivos com grande capacidade fungicida.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Agente protetor das madeiras, retardando o seu envelhecimento e apodrecimento.

PROPRIEDADES

- Confere às madeiras grande resistência à ação dos fungos e parasitas, mesmo em profundidade
- Permite a respiração da madeira e penetra profundamente, não dá origem a esfoliação por exposição à intempérie e protege contra insetos, fungos e bolores
- Retarda o envelhecimento e apodrecimento da madeira.
- Não forma filme.
- Sem odor, cheiro pouco ativo

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lixar a madeira no sentido dos veios com lixa para madeira com grão médio (180 – 220), eliminar poeiras e gorduras.

APLICAÇÃO

Aplicar à trincha, rolo trincha ou imersão.
Aplicar duas a três demãos respeitando o intervalo de tempo recomendado.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor, castanho e verde
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.00±0.03Kg/dm ³
Viscosidade	15±5 s
Sólidos - volume	10±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	10-12 m ² /L - demão
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/f): 130g/l(2010). Este produto contém no máximo 129 g/l.
Secagem Tato	± 1 hora
Lixagem	≥ 4 Horas
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	≥ 5 horas

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



tintas Duquebel®

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 15L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

