

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7
DATA: 07/06/2022
Mod. 43/2

WOODBEL ACABAMENTO

Tratamento e proteção de madeiras - Aquoso

Código: 4-0095 Brilhante
4-0096 Mate

Descrição Técnica

Produto aquoso, formulado à base de resinas 100% acrílicas, aditivos com grande capacidade fungicida e pigmentos transparentes de elevada resistência à luz e ao meio ambiente.

Campos de Aplicação

Recomendado como agente de proteção e decoração das madeiras, retardando o seu envelhecimento e apodrecimento em interiores e exteriores.

Propriedades

- Protege as madeiras contra o ataque de insetos, fungos e bolores
- Confere à madeira uma cor diferente à cor original.
- Decora e protege
- Deixa a madeira respirar.

Preparação da Superfície

Madeiras novas – A superfície deve estar seca, limpa, isenta de gorduras e outros contaminantes. Lixar a no sentido dos veios da madeira com folha de grão médio (180-220). Bolear as arestas vivas.

Madeiras antigas – Remover todo o revestimento de verniz ou esmalte anterior por lixagem, raspagem ou “queima” para que o produto penetre em profundidade na superfície de madeira. Fazer a limpeza. Não se verificando degradação visível da superfície, proceder a uma lixagem cuidada, utilizando folha de grão fino (≥ 320), seguida da remoção completa de poeiras e outros contaminantes.

Madeiras com fungos/bolores – Lavar com produto fungicida após, deve-se proceder como o descrito para madeiras novas.

Aplicação

Aplicar à trincha, rolo trincha ou imersão.

Aplicar duas a três demãos, respeitando o intervalo de tempo recomendado (mínimo 10 horas).

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.

Nota: Os vernizes aquosos não devem ser aplicados em madeiras oleosas.

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBROES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



DILUIÇÃO - volume

1^a Demão: 10% -água
2^a e 3^a Demão: Sem diluição

CARACTERISTICAS

TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Acabamento	Acetinado
Massa Volumica	1.00±0.03Kg/dm ³
Viscosidade	2000±200 cps
Sólidos - volume	25±2 %
Rendimento teórico	10 - 12 m ² /L – demão
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/e): 130g/l(2010) Este produto contem no máximo 129 g/l
Secagem ao tato	2 horas
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	10-12 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água e detergente, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 2,5L – 5L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBROES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

