

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 4  
DATA: 07/06/2022  
Mod. 43/2

## RESITELHA

### Resina Impermeabilizante para Materiais Cerâmicos Porosos

Código; 4-0100

#### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto baseado numa emulsão acrílica de tamanho pequeno de partícula, e aditivos especiais o que proporciona uma grande penetração na superfície com baixa porosidade.

#### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Interiores e exteriores.  
Resina Impermeabilizante acrílica para telhas, tijolos, betão, cimento e material de barro não vitrificado.

#### PROPRIEDADES

- Espessura elevada
- Alto brilho
- Excelente resistência á intempérie
- Impede a penetração de água na telha – hidrorrepelente

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície ou reboco devem estar bem limpos, secos, duros e isentos de partículas mal aderentes.  
Em repintura, recomenda-se uma eficaz preparação da superfície e, sobretudo, a remoção de partículas de tinta mal aderentes.

#### APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.  
Aplicar 2-3 demãos  
Aplicar com Trincha, Rolo ou Pistola

#### DILUIÇÃO - volume

1ª demão: 50% com água  
Demãos seguintes: 25% com água

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.05±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosidade	5000±500cps
Sólidos (em volume)	35±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 30g/l (2010) Este produto contem no máximo 29 g/l
Rendimento teórico	10-12 m <sup>2</sup> /L - demão

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



---

Secagem Tato	1 hora
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	5-6 horas

---

## LIMPEZA DO MATERIAL

Lavar abundantemente os utensílios de trabalho imediatamente a seguir ao seu uso assim como todas as superfícies afetadas com salpicos, etc.

---

## FORNECIMENTO

Embalagens de 5L – 20L

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

---

## SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

