

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7
DATA: 20/06/2022
Mod. 43/2

TAPA POROS AQUOSO

Acrílico

Código: 4-0101

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto baseado em uma emulsão acrílica especial e auxiliares de lixagem.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Preparação de madeiras para posterior envernizamento de soalhos (parquet, tacos, etc.) e madeiras interiores (portas, armários de cozinha, etc.), sempre que se pretenda um acabamento de poro fechado.

PROPRIEDADES

- Produto de fácil aplicação e lixagem, permitindo uma excelente uniformidade superficial.
- Rápida secagem, boa lixagem e boa aderência.
- Bom enchimento
- Odor pouco ativo

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lixar a madeira no sentido dos veios com lixa para madeira com grão 180 ou 220. Eliminar poeiras e gorduras. As imperfeições da madeira deverão ser tratadas com betume à cor da madeira.

APLICAÇÃO

Homogeneizar com espátula tendo o cuidado de evitar a formação de espuma.

Aplicar com Trincha, Pistola ou Rolo de pelo curto.

Aplicar o produto uniformemente evitando a sua acumulação por forma a se obter a superfície sem marcas de sobreposição

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.02±0.03Kg/dm ³
Viscosidade	1500±500 cps
Sólidos (volume)	35±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



tintas Duquebel®

Rendimento teórico	9-11 m ² /L – 35 µm
Secagem Tato	1 hora
Secagem em profundidade	5-6 horas
Repintura	3-4 horas
Lixagem	3-4 horas
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/d): 130g/l(2010) Este produto contém no máximo 129 g/l

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 15L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

