

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7
DATA: 17/06/2022
Mod. 43/2

VERNIZ ÁQUATACO

Aquoso Poliuretano para Soalhos 1K

Código: **4-0103**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Verniz uretanado aquoso, monocomponente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Envernizamento de soalhos, revestimento de paredes e tetos em madeira onde se pretenda uma elevada resistência à abrasão.

PROPRIEDADES

- Protege e embeleza soalhos em madeira de utilização doméstica.
- Excelente aderência em madeiras novas e em soalhos já envernizados, sendo muito fácil de aplicar.
- Rápida secagem.
- Ausência dos incomodativos cheiros a solventes.
- Baixo cheiro

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Os soalhos a envernizar devem ser convenientemente raspados e limpos de toda a contaminação e, no caso de terem sido anteriormente encerados, terá que se assegurar uma completa remoção da cera pois, qualquer vestígio, irá afetar a aderência e o aspeto final do envernizamento.

Madeiras novas

Efetuar lixagem da madeira no sentido das fibras com lixa de papel de grão 180 ou 220. O suporte deve estar seco, limpo e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Madeiras anteriormente envernizadas:

Raspagem cuidadosa da madeira, sempre que haja degradação do verniz anterior. Proceder de seguida, como indicado para madeiras novas. Caso não haja degradação visível do verniz anterior, efetuar uma lixagem cuidadosa de forma a garantir uma melhor aderência, seguida da remoção de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

APLICAÇÃO

Aplicar com Trincha – Rolo ou Pistola

Aplicar no mínimo, 3 demãos.

Proceder sempre à lixagem entre demãos com lixa de grão 220 para melhorar o aspeto do envernizamento.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

5 a 10%

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Brilho da película seca	Brilhante; ½ Brilho e Mate
Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	água
Massa Volúmica	1.00±0.05 kg/L
Viscosidade	1000±100 Cps
Sólidos (em volume)	32±2%
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	8 - 10 m²/L – demão

COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 140g/l(2010) Este produto contem no máximo 139 g/l
Secagem Tacto	1 hora
Secagem em profundidade	72 horas
Lixagem	4horas
Repintura	4 - 5 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

