

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5
DATA: 07/06/2022
Mod. 43/2

VERNIZ ACRÍLICO HIDROFUGO AQUOSO

Repelente de água em betão e pedra

Referência: **4-0122**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado á base de emulsão acrílica de tamanho pequeno de partícula e aditivado com agentes hidrofóbicos, tornando-o hidrorrepelente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Proteção de telhados, monumentos, obras de arte, paredes, telhados e de um modo geral para todas as superfícies exteriores porosas e não fissuradas que não venham a ser pintadas.
Os materiais aplicados apresentam um aspeto brilhante e impermeável.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação
- Sem odor
- Secagem rápida
- Boa capacidade de penetração em superfícies porosas.
- Excelente resistência à intempérie e aos raios UV (não amarelece)
- Não permite a penetração de humidade
- Película brilhante
- Evidencia a textura dos suportes.
- Excelente resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos, algas e outros micro-organismos.
- Excelente aderência sobre vários tipos de suportes como: tijolo, pedra e cerâmica porosa.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, isenta de areias e desengordurada. Eliminar fungos, algas e outros micro-organismos, antes de se proceder à aplicação.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.
Rolo adequado, trincha ou pistola.
Aplicar 2-3 demãos.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar

EMPRESA CERTIFICADA



ISO 9001
Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



tintas Duquebel®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).	Nº Componentes	1
	Cor	Incolor
	Diluyente	Água
	Massa Volúmica	1.03±0.05Kg/dm ³
	Viscosidade	2000±500cps
	Sólidos (em volume)	18±2 %
	Ponto de inflamação	Não inflamável
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto contem no máximo 39 g/l
	Rendimento teórico	12 - 14 m ² /L - demão
	Secagem Tato	1 hora
Secagem em profundidade	24 horas	
Repintura	4-6 horas	
LIMPEZA DO MATERIAL	Lavar abundantemente os utensílios de trabalho imediatamente a seguir ao seu uso assim como todas as superfícies afetadas com salpicos, etc.	
FORNECIMENTO	Embalagens de 1L – 5L – 20L	
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.	
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. <ul style="list-style-type: none">• Manter fora do alcance das crianças.• Utilizar somente em locais bem ventilados.• Não deitar os resíduos no esgoto.• Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.	

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA

eic

ISO 9001

Qualidade

Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

