

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 1
DATA: 02/03/2024
Mod. 43/2

ESMALTE MULTIBEL

Esmalte Multisuperfícies Aquoso Anticorrosivo

Códigos:4-0186– **Brilhante**

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto multi-aderente 100% acrílico, aquoso, composto por pigmentos minerais, orgânicos e anticorrosivos que permitem a sua aplicação em diversos tipos de metais.
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Indicado para pintura de suportes de ferro, galvanizado, alumínio no exterior ou interior, tais como gradeamentos, varandas, portões, portadas, mobiliário de jardim, etc. Não necessita de aplicação prévia de primário
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Fácil aplicação. Baixo cheiro• Boa cobertura e lacagem• Excelente resistência á intempérie• Elevada aderência e flexibilidade• Possui boa retenção e elevado brilho• Excelente resistência ao aparecimento de fungos e algas.• Impede a corrosão do suporte.• Não amarelece. Excelente resistência à lavagem.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies devem estar previamente limpas, secas e duras antes da aplicação da tinta. <u>Metais ferrosos novos</u> – lixar ou escovar com escova de arame para eliminar a ferrugem existente. <u>Metais não ferrosos novos</u> - recomendamos aplicar uma demão prévia do primário Multibel . para melhorar a aderência do sistema Em repinturas, recomenda-se desengordurar e lixar, depois proceder como para suportes novos
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Aplicar com trincha, rolo de pelo curto ou pistola. Aplicar 2-3 demãos Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol Espessura mínima recomendada: 70 - <u>80 microns secos (2 demãos)</u>

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



O empilhamento de peças pintadas não é aconselhável, porque há o perigo de colagem.

DILUIÇÃO - volume

Trincha ou rolo – 1ª demão – 10%
Demãos seguintes – 5%
Pistola convencional – 15-20 %

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Cores de catálogo
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.20±0.05Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 140g/l(2010) Este produto contém no máximo 139 g/l
Viscosidade	2500±500 cps
Sólidos (volume)	40±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	10-12 m ² /L/demão
Secagem Tato	≤ 2 horas
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	6 horas (mínimo)

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 15l

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

