

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 1
DATA: 07/06/2022
Mod. 43/2

IMPERMEABILIZANTE S-120 Superfícies Minerais Porosas

Referência: **4-0187**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Formulado á base de emulsão acrílica de tamanho pequeno de partícula e aditivado com agentes hidrofóbicos, tornando-o hidrorrepelente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Impermeabilização de telhados, monumentos, obras de arte, paredes, telhados e de outras as superfícies exteriores porosas e não fissuradas que não venham a ser pintadas.
Os materiais aplicados apresentam um aspeto brilhante.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação
- Película brilhante
- Sem odor
- Secagem rápida
- Boa capacidade de penetração em superfícies porosas.
- Excelente resistência à intempérie e aos raios UV (não amarelece)
- Não permite a penetração de humidade
- Evidencia a textura dos suportes.
- Excelente resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos, algas e outros micro-organismos.
- Elevada aderência sobre vários tipos de suportes como: tijolo, pedra e cerâmica porosa.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.
Rolo adequado, trincha ou pistola.
Aplicar 2-3 demãos.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



tintas Duquebel®

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.03±0.05Kg/dm ³
Viscosidade	2000±500cps
Sólidos (em volume)	18±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto contem no máximo 39 g/l
Rendimento teórico	11 - 13 m ² /L - demão
Secagem Tato	1 hora
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	4-6 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

Lavar abundantemente os utensílios de trabalho imediatamente a seguir ao seu uso assim como todas as superfícies afetadas com salpicos, etc.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1L – 5L – 20L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

