

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 9  
DATA: 03/06/2022  
Mod. 43/2

## DUQUELITE

### Primário Solvente para Fachadas – base “Pliolite”

Código: **5-0002**

<b>DESCRIÇÃO TÉCNICA</b>	Produto à base de resinas de pliolite, contendo pigmentos e cargas de qualidade e granulometria selecionados.	
<b>CAMPOS DE APLICAÇÃO</b>	Recomendado para aplicação em paredes exteriores e interiores novas, que constituam superfícies friáveis, pulverulentas e absorventes. Recomendado como primeira demão de esquemas de pintura de média e alta qualidade de acabamento.	
<b>PROPRIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Excelentes propriedades anti alcalinas</li><li>• Elevada opacidade</li><li>• Evita o efeito de farinação do suporte</li><li>• Boa aderência sobre superfícies pulverulentas</li><li>• Excelente aplicabilidade</li><li>• Película mate</li><li>• Microporoso, deixa respirar o suporte</li></ul> <p><b>Recomenda-se que o acabamento seja aplicado, no máximo até 72 horas após a aplicação do primário.</b></p>	
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	A superfície deve apresentar-se bem limpa e isenta de contaminações. Áreas degradadas devem ser devidamente reparadas e removidos os vestígios de tinta antiga mal aderente. Escovar muito bem superfícies previamente caídas ou pulverulentas.	
<b>APLICAÇÃO</b>	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Aplicar com Trincha ou Rolo. Não aplicar se o tempo ameaçar chuva, geada, com temperaturas baixas <8°C, ou humidade relativa elevada > 80% ou o suporte exposto diretamente ao sol.	
<b>DILUIÇÃO - volume</b>	Até 10% (máximo)	
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b> <b>Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).</b>	Nº Componentes	1
	Cor	Branco
	Diluyente	Diluyente Duquelite DT-600
	Massa Volúmica	1.50±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/h): 750g/l (2010) Este produto contém no máximo 749 g/l
	Viscosidade	4500±500cps
	Sólidos (volume)	49±2 %
	Rendimento teórico	7-8 m <sup>2</sup> / L / demão
	Secagem Tato	2 horas

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



# tintas Duquebel®

---

	Secagem Total	24 horas
	Repintura	6 horas

---

<b>LIMPEZA DO MATERIAL</b>	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Duquelite DT-600, logo após o seu uso.
----------------------------	---

---

<b>FORNECIMENTO</b>	Embalagens: 1L – 5L – 15L
---------------------	---------------------------

---

<b>ESTABILIDADE EM ARMAZÉM</b>	Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
--------------------------------	---

---

<b>SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE</b>	<p>Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manter fora do alcance das crianças.</li><li>• Utilizar somente em locais bem ventilados.</li><li>• Não deitar os resíduos no esgoto.</li><li>• Não ingerir o produto.</li></ul> <p>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.</p>
------------------------------------	---

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

**DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.**  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt  
[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

