

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 12
DATA: 20/02/2024
Mod. 43/2

PRIMOSSINT SR

Primário Sintético Resistente de Secagem Rápida

Código: 5-0028

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas alquídicas modificadas, contendo pigmentos anticorrosivos e cargas selecionadas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Proteção anticorrosiva de superfícies ferrosas em que se imponha uma rapidez de secagem face à necessidade de um manuseamento das superfícies pintadas (placas, peças metálicas, gradeamentos etc.). Por isso, é correntemente aplicado na Construção Civil e Metalomecânica. Quando se pretende uma pintura rápida usa-se como esmalte de acabamento o "ESMALTE INDUSTRIAL SR" obtendo-se deste modo uma grande economia de tempo, associada a uma boa resistência

PROPRIEDADES

- Recomendado para situações que exijam o manuseamento do material pintado poucas horas após a realização da pintura.
- Fácil aplicação e excelente lacagem.
- Possui uma secagem rápida, e boas propriedades anticorrosivas.
- Película mate

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve apresentar-se bem limpa, seca e isenta de qualquer contaminação (óleo, gordura, etc.). Em repintura, a superfície deve ser convenientemente lixada para eliminar qualquer vestígio de tinta mal aderente. Como acabamento, utilizar um esmalte sintético (ex: Beldur; Ferdur; Industrial SR)

APLICAÇÃO

Homogeneizar o produto antes de utilizar.
Aplicar com Trincha, Rolo ou Pistola convencional.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Trincha ou Rolo – 5%
Pistola convencional – 15%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade

Nº Componentes	1
Cor	Grenat, Preto, Cinza, Verde, Branco
Diluyente	Diluyente Industrial DI-110
Massa Volúmica	1.30±0.05Kg/dm ³

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



tintas Duquebel®

(60%).	Viscosidade	120±20 s
	Sólidos (volume)	50±5 %
	Rendimento teórico	10-12 m ² / L / 50 µm secos
	Secagem Tato	30 min
	Secagem em profundidade	12 horas
	Repintura	6 horas

Unicamente para USO INDUSTRIAL

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Industrial DI-110 ou Diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 20L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

