

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7
DATA: 15/02/2024
Mod. 43/2

WASH-PRIMER 2K (1:1)

Primário Anticorrosivo

Código: **5-0034**

5-0034 – base
5-0124 - endurecedor

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto à base de resina vinílica modificada e pigmentos anticorrosivos que associado a uma solução fosfatante, torna possível a ligação química ao substrato metálico.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para a Repintura Automóvel, Metalomecânica e Petroquímica.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Dureza e poder anticorrosivo excelentes
- Rápida secagem e elevada elasticidade.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação.

APLICAÇÃO

Aplicar com pistola normal e bico apropriado com pressão de ar a 2,5 – 3Kg/cm²

Espessura recomendada (seca): 10-15 microns

Aplicar directamente sobre metais ferros, aço e ferro

Sobre metais de alumínio e outras ligas leves, deve-se previamente despolir com lixa adequada a seco.

Não se aconselha em sistemas de pintura á estufa, acima dos 80°C.

Mexer bem os 2 componentes individualmente, depois efetuar a mistura.

Deixar em repouso cerca de 10 minutos antes de se iniciar a aplicação.

Aplicar 1 demão cruzada suave

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto directamente ao sol

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar, após mistura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Cor | Verde - Cinza |
| Nº Componentes | 2 |
| Massa Volúmica | 0,93±0.05Kg/dm ³ (branco) |
| Viscosidade | 17"±2" Copo Ford 4 (1:1) - volume |
| Sólidos (volume) | 15±2% |
| Rendimento teórico – mistura | 9±1 m ² /L - 15 µm |
| Rendimento prático | |

Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação

Secagem ao ar:

Tacto 5 minutos

EMPRESA CERTIFICADA



ISO 9001
Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



| | |
|-----------------------------|--|
| Manipulável | 10 – 15 minutos |
| Repintura | ≥1 hora |
| Secagem Estufa: | 10 min a 60°C |
| Tempo de Espera | 10-15 minutos |
| Proporção de mistura | Base Endurecedor |
| Volume | 1 1 |
| Duração da mistura | <u>24 horas</u> (em condições normais de temperatura e humidade). |
| COV'S | Contem COV máx. 700.g/l. O valor limite 2004/42/CE-IIB categoria c) para o produto pronto a usar é COV máx. 780g/l |

| | |
|----------------------------|--|
| LIMPEZA DO MATERIAL | As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente Diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso. |
|----------------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| FORNECIMENTO | Primário: 1L – 5L Endurecedor: 1L – 5L |
|---------------------|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| ESTABILIDADE EM ARMAZÉM | Primário: Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto. Endurecedor: até 12 meses em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto. |
|--------------------------------|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE | Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. <ul style="list-style-type: none">• Manter fora do alcance das crianças.• Utilizar somente em locais bem ventilados.• Não deitar os resíduos no esgoto.• Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais. |
|------------------------------------|--|

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

