

FICHA TÉCNICA

REVISÃO:6

DATA: 15/02/2024

Mod. 43/2

PRIMÁRIO EPOXI ZP20 2K (4:1)

Primário Epoxi Fosfato de ZincoCódigo: **5-0038****5-0038 – base****5-0125 - endurecedor****DESCRIÇÃO
TÉCNICA**

Produto composto à base de resinas de epoxi, endurecidas com resinas de poliamida, rico em pigmentos anticorrosivos: fosfato de zinco, óxido ferro micáceo e pó de zinco. É fornecido em 2 componentes (A e B), que se misturam no momento da utilização segundo as proporções indicadas.

**CAMPOS DE
APLICAÇÃO**

Recomendado para a proteção anticorrosiva de metais ferrosos e não ferrosos e de estruturas metálicas em ambientes industriais quimicamente agressivos.

PROPRIEDADES

- Bom poder anticorrosivo
- Boa proteção catódica
- Boa resistência química (num esquema de pintura adequado).
- Juntamente com uma ampla gama de tintas de acabamento, proporciona esquemas de pintura de alta durabilidade.
- Película mate

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE**

A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação e ser decapada com jato abrasivo ao grau Sa 2 ½.

APLICAÇÃO

Agitar bem os 2 componentes individualmente.
Misturar nas proporções indicadas e homogeneizar durante cerca de 5 minutos
Aplicar com Pistola Airless ou Pistola convencional
Trincha - Pequenas áreas
Não preparar mais tinta do que a necessária para utilizar dentro do tempo de duração da mistura.
Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Trincha - sem diluição (pequenas áreas)
Pistola pneumática convencional - 10%
Pistola Airless - 5%

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	2
Cor	Cinzentos
Diluyente	Diluyente Epoxi DX-500
Massa Volúmica	1.80±0.05Kg/dm ³
Viscosidade	22000±2000 Cps
Sólidos (volume) - mistura	55±2 %

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



Rendimento teórico	10 m ² /L – 50 µm
Rendimento prático	Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação
Secagem Tato	1-2 horas
Cura Total	24 horas
Repintura	8 a 48 horas
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/j): 500g/l(2010) Este produto contém no máximo 499g/l
Proporção de mistura volume	Base 4 Endurecedor 1
Duração da mistura	<u>4 horas</u> (em condições normais de temperatura e humidade).
Tempo de indução	± 10 minutos
Espessura Recomendada	50 microns secos
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Epoxi DX-500, logo após o seu uso.
FORNECIMENTO	Primário: 4L – 16L. Endurecedor: 1L – 4L
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. • Manter fora do alcance das crianças. • Utilizar somente em locais bem ventilados. • Não deitar os resíduos no esgoto. • Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA