

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 8  
DATA: 30/06/2022  
Mod. 43/2

## ALUMINIO USOS GERAIS

Sintético Leafing

Código: 5-0056

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado com veículo sintético, contendo pigmento alumínio metálico leafing.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Apropriado para aplicações em estruturas de ferro macio

### PROPRIEDADES

- Fácil aplicação
- Secagem rápida e boa lacagem
- Bom poder de cobertura
- Brilho elevado e uma boa retenção do mesmo
- Aspeto metálico e homogéneo.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve encontrar-se limpa, seca e desengordurada.

### APLICAÇÃO

Aplicação: trincha, rolo ou pistola convencional.  
Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

### DILUIÇÃO - volume

Pistola convencional - 10 %  
Trincha ou Rolo – Pronto a aplicar

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Alumínio
Diluyente	Diluyente Sintético DS-100
Acabamento	Brilhante
Massa Volúmica	1.00±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 500g/l(2010) Este produto contem no máximo 499 g/l
Viscosidade	40±10 s
Sólidos (volume)	50±2 %
Rendimento teórico	10±1 m <sup>2</sup> / L – 50 µm
Secagem Tato	1 hora
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	8 horas

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



# tintas Duquebel®

---

**LIMPEZA DO MATERIAL** As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.

---

**FORNECIMENTO** Embalagens: 0,25L - 1L – 5L

---

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM** Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em local coberto.

---

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE** Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

**DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.**  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

