

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 6
DATA: 17/06/2022
Mod. 43/2

CUPRIBEL

Proteção Imunizante de Madeiras

Código: 5-0058

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto com elevado poder de impregnação das madeiras, formulado a partir de aditivos com grande capacidade fungicida e algicida																
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Recomendado como agente protetor das madeiras, retardando o seu envelhecimento e apodrecimento.																
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Confere às madeiras grande resistência à ação dos fungos e parasitas, mesmo em profundidade• Permite a respiração da madeira e penetra profundamente.• Não dá origem a esfoliação por exposição à intempérie e protege contra insetos, fungos e bolores• Retarda o envelhecimento e apodrecimento da madeira.• Não forma filme.																
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Lixar a madeira no sentido dos veios com lixa para madeira com grão médio (180 – 220), eliminar poeiras e gorduras.																
APLICAÇÃO	Agitar bem o produto antes de utilizar Aplicar à trincha, rolo trincha ou imersão. Aplicar duas a três demãos respeitando o intervalo de tempo recomendado. Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol																
DILUIÇÃO - volume	Pronto a aplicar.																
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).	<table><tr><td>Nº Componentes</td><td>1</td></tr><tr><td>Cor</td><td>Incolor, castanho e verde</td></tr><tr><td>Massa Volúmica</td><td>0.79±0.05Kg/dm³</td></tr><tr><td>Sólidos em volume</td><td>6±2 %</td></tr><tr><td>Rendimento teórico</td><td>3-6 m²/L - demão</td></tr><tr><td>Secagem Tato</td><td>2-3 horas</td></tr><tr><td>Secagem em profundidade</td><td>24 horas</td></tr><tr><td>Repintura</td><td>5 horas</td></tr></table>	Nº Componentes	1	Cor	Incolor, castanho e verde	Massa Volúmica	0.79±0.05Kg/dm ³	Sólidos em volume	6±2 %	Rendimento teórico	3-6 m ² /L - demão	Secagem Tato	2-3 horas	Secagem em profundidade	24 horas	Repintura	5 horas
Nº Componentes	1																
Cor	Incolor, castanho e verde																
Massa Volúmica	0.79±0.05Kg/dm ³																
Sólidos em volume	6±2 %																
Rendimento teórico	3-6 m ² /L - demão																
Secagem Tato	2-3 horas																
Secagem em profundidade	24 horas																
Repintura	5 horas																
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com diluente Celuloso DC-200, logo após o seu uso.																

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



FORNECIMENTO	Embalagens: 1L – 5L – 20L
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	<p>Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manter fora do alcance das crianças.• Utilizar somente em locais bem ventilados.• Não deitar os resíduos no esgoto.• Não ingerir o produto. <p>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.</p>

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

