

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5  
DATA: 06/03/2023  
Mod. 43/2

# DUCARDEX ACABAMENTO ACETINADO

## Tratamento e Proteção de Madeiras

Código: 5-0099

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas sintéticas modificadas e uretanadas, filtros UV e pigmentos translúcidos de boa estabilidade ao meio ambiente interior e exterior.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Proteção e decoração de madeira, em interior e exterior.

### PROPRIEDADES

- Confere à madeira uma cor diferente da original
- Grande resistência aos UVs.
- Excelente lacagem
- Resistente à perda de brilho
- Resistente à água
- Deixa a madeira respirar.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, isenta de poeiras e gorduras ou outros contaminantes oleosos.

#### **Madeiras novas**

Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com lixa de grão médio ou fino no sentido dos veios.

Imunização - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com Cupribel Incolor, deixando secar durante 3-4 horas

#### **Madeira já envernizada**

Verniz em bom estado – Limpar, desengordurar e secar. Lixagem suave com lixa fina e, posteriormente aplicar o Ducardex Acabamento Acetinado

**Verniz em mau estado** – Remover o verniz por lixagem ou decapagem.

Em seguida, limpar a superfície e, proceder ao novo envernizamento. As imperfeições da madeira deverão ser tratadas com betume à cor da madeira.

### APLICAÇÃO

Aplicar com trincha, rolo adequado

Aplicar 2-3 demãos respeitando o intervalo de repintura recomendado.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

A madeira deve ter humidade inferior a 15%.

### DILUIÇÃO - volume

Trincha ou Rolo – 5% a10%

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Cores de catálogo
Diluyente	Diluyente Sintético DS-100
Massa Volúmica	0.95±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosidade	2500±500 cps
Sólidos - volume	53±2 %
Rendimento teórico	10-12 m <sup>2</sup> /L/demão
Secagem Tato	2-3 horas
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	≥ 16 horas
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/e): 400g/l (2010) Este produto contém no máximo 375g/l

## LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com diluyente Sintético DS-100 ou Celuloso DC 210, logo após o seu uso.

## FORNECIMENTO

Embalagens: 0,25L – 0,75L – 2,5L – 5L

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

## SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

