

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 6
DATA: 06/03/2023
Mod. 43/2

DUCARDEX IMPREGNANTE ACETINADO

Tratamento e Proteção de Madeiras

Código: 5-0100

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas sintéticas e pigmentos translúcidos de elevada estabilidade. Contém filtros UV e aditivos com grande capacidade fungicida.
Excelente capacidade de impregnação. Confere às madeiras grande resistência à ação dos fungos e parasitas, mesmo em profundidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Agente impregnante para a proteção e conservação das madeiras, retardando o seu envelhecimento e apodrecimento em ambientes interiores e exteriores.

PROPRIEDADES

- Elevada capacidade de penetração
- Repelente à água
- Película resistente ao desenvolvimento de fungos
- Grande resistência aos UVs.
- Acompanha as dilatações e contrações naturais da madeira
- Deixa a madeira respirar.
- Fácil manutenção

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, isenta de poeiras e gorduras ou outros contaminantes oleosos.

Madeiras novas

Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com lixa de grão médio ou fino no sentido dos veios.

Imunização - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com **Cupribel Incolor**, deixando secar durante 3-4 horas

Madeiras já envernizadas ou pintadas

Remover todo o envernizamento ou pintura anterior por lixagem ou raspagem cuidadosa, para que seja possível a impregnação do produto.

As imperfeições da madeira deverão ser tratadas com betume à cor da madeira.

APLICAÇÃO

Aplicar com trincha, pincel ou rolo adequado

Aplicar 2-3 demãos respeitando o intervalo de repintura recomendado.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

A madeira deve ter humidade inferior a 15%.

O Ducardex Impregnante Incolor é recomendado **somente** para o interior.

Nas áreas de menor absorção das madeiras maciças ou folheadas, a película aplicada pode ter brilho superior.

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



A durabilidade do Ducardex Impregnante varia da qualidade de madeira, do tipo de construção e das condições de exposição.
Recomenda-se que se faça uma manutenção regular de 2 em 2 anos ou a reparação, logo que surja qualquer deterioração da película.

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Cores de catálogo
Diluyente	Diluyente Sintético DS-100
Massa Volúmica	0.90±0.05Kg/dm ³
Viscosidade	24±2s
Sólidos - volume	44±2 %
Rendimento teórico	11-13 m ² /L – 40 µm
Secagem Tato	3 -4 horas
Secagem para utilização	48 horas
Repintura	16 horas
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. Af): 700g/l (2010) Este produto contém no máximo 699g/l

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com diluyente Sintético DS-100 ou diluyente Celuloso DC 210, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: – 0,75L – 2,5L – 5L – 20L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

