

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7  
DATA: 06/03/2023  
Mod. 43/2

## ÓLEO DE TECA PARA DECK'S Protetor de Madeiras Exóticas

Código: 5-0192

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Óleo de origem vegetal destinado ao tratamento natural da madeira.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Tratamento natural da madeira, protegendo-a convenientemente contra a ação dos UV e da intempérie.  
Proteção de madeiras no exterior e interior. Permite realçar a beleza de todas as madeiras, especialmente nas exóticas.

### PROPRIEDADES

- Resistente ao sol
- Repelente de água
- Penetra em profundidade
- Penetra profundamente na madeira, não formando película, pelo que mantém o aspeto natural da madeira e é de fácil manutenção.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O suporte deve estar seco, limpo e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

As madeiras resinosas devem ser previamente escovadas com escova adequada.

#### **Madeiras novas**

Assegurar que a madeira a envernizar está seca. Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio (180-220)

Eliminar poeiras, gorduras e outros contaminantes.

#### **Madeiras anteriormente envernizada**

Raspar cuidadosamente a madeira de modo a garantir uma correta penetração do Óleo de Teca.

O suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras.

### APLICAÇÃO

Aplicar à trincha/rolo/pistola

Aplicar 1-2 demãos de Óleo de Teca.

Após cerca de 30 minutos da aplicação retirar o produto excedente com um pano macio

Do tipo de madeira, das características de aplicação e as condições de exposição, depende a durabilidade do produto. Para que a longevidade do produto aplicado seja maior, recomenda-se que a manutenção seja efetuada logo que surja qualquer sinal de alteração da película.

Se não se deixar degradar a película, é suficiente efetuar uma lixagem superficial e aplicar 1 ou 2 demãos do Óleo de Teca.

Evitam-se operações mais complexas e morosas, tais como a remoção de todo o produto e a lixagem da madeira até recuperação do seu aspeto normal.

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TELÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

## DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Massa Volúmica	0.85±0.03Kg/dm <sup>3</sup>
Rendimento teórico	10-12 m <sup>2</sup> /L - demão
Secagem Tato	8 horas
Secagem em profundidade	36 horas
Repintura	16 horas

## LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.

## FORNECIMENTO

Embalagens: 0,75L – 2,5L – 5L – 20L

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

## SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

