

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7
DATA 07/06/2022
Mod. 43/2

TINTA TELHA ACRÍLICA SOLVENTE

Código: 5-0235

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas acrílicas, contendo pigmentos e cargas de qualidade e granulometria selecionadas com elevada resistência à luz e à intempérie.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Aconselhada para aplicação em exteriores, em diferentes tipos de telha (fibrocimento, convencional e de betão).

PROPRIEDADES

- Bom poder de impermeabilização
- Evita o aparecimento de fungos e bolores
- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Auto lavável
- Elevada resistência ao envelhecimento natural
- Boa aderência

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aplicar sobre superfícies limpas, isenta de gorduras e bem secas. Em repintura, a tinta antiga e com má aderência deve ser removida, as telhas devem ser lavadas com jacto de água. Deixar secar na totalidade (\pm 48 horas) as áreas danificadas devem ser reparadas.

APLICAÇÃO

Homogeneizar muito bem o conteúdo do recipiente.

Aplicar á trincha, rolo ou pistola.

Aplicar 2-3 demãos

Não aplicar se a temperatura ambiente e nas superfícies a pintar for < 8°C, ou humidade relativa elevada > 80%

DILUIÇÃO - volume

Trincha – Rolo – 5% (máximo)
Pistola convencional - 15%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco, Preto, Telha, Grenat, Verde e Cinza
Diluyente	Diluyente Acrílico DA 300
Acabamento	Brilhante
Massa Volúmica	1.10 \pm 0.05Kg/dm ³
Viscosidade	750 \pm 250 cps

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



tintas Duquebel®

COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 500g/l(2010) Este produto contém no máximo 499/l
Sólidos (volume)	45±2 %
Rendimento - teórico	10-12 m ² /L / demão
Secagem Tato	20-30 minutos
Secagem - profundidade	24 horas
Repintura	6-8 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Acrílico DA-300, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 15L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

