

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 10
DATA: 06/03/2023
Mod. 43/2

VERNIZ SINTÉTICO

Solvente para madeira

Código: 5-0247

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto baseado em resinas sintéticas de grande capacidade de resistência ao envelhecimento e amarelecimento e com boa resistência no exterior.
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Proteção e decoração de madeiras, devidamente preparadas em ambientes exteriores e interiores.
PROPRIEDADES	• Filme com alta elasticidade; • Acompanha, sem estalar, as dilatações e contrações naturais da madeira • Bom poder de enchimento • Boa secagem • Boa retenção de brilho • Facilidade de aplicação e excelentes propriedades de lacagem • Alta resistência aos UV • Alta resistência à intempérie
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	A superfície deve estar seca, limpa, isenta de poeiras e gorduras ou outros contaminantes oleosos. Envernizamento Novo Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com lixa de grão médio ou fino no sentido dos veios. Imunização - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com Cupribel Incolor, deixando secar durante 3-4 horas Coloração - Querendo alterar a cor da madeira, aplicar diretamente à madeira a Velatura para Madeira correspondente e aguardar cerca de 1 hora. Repintura <u>Verniz em bom estado</u> – Limpar, desengordurar e secar. Lixagem suave com lixa fina e, posteriormente aplicar o, verniz. <u>Verniz em mau estado</u> – Recomenda-se a remoção do verniz por decapagem, usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas adequadas. Em seguida, lava-se bem a superfície e deixa-se secar. Após secagem, procede-se como no envernizamento novo. As imperfeições da madeira deverão ser tratadas com betume à cor da madeira.
APLICAÇÃO	Aplicar à trincha, rolo de esmalte ou pistola Aplicar 2-3 demãos respeitando o tempo de repintura recomendado Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol
DILUIÇÃO	Trincha ou Rolo – 5% Pistola – 15%

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).	Nº Componentes	1
	Brilho	Brilhante - ½ Brilho - Cera - Mate
	Cor	Incolor
	Diluyente	Diluyente Sintético DS 100
	Massa Volúmica	0.95±0.05Kg/dm³
	Viscosidade	85±5 s
	Sólidos em volume	50±2 %
	Rendimento teórico	10 – 12 m²/L – demão
	Secagem Tato	2 - 3 horas
	Secagem - profundidade	24 horas
	Repintura	16 horas (mínimo)
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/e): 400g/l(2010) Este produto contém no máximo 399 g/l
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluyente Sintético DS-100 ou Diluyente Celuloso DC 210, logo após o seu uso.	
FORNECIMENTO	Embalagens: 0,25L – 0,75L – 2,5L – 5L	
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.	
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. • Manter fora do alcance das crianças. • Utilizar somente em locais bem ventilados. • Não deitar os resíduos no esgoto. • Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.	

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

