

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 6
DATA: 20/02/2024
Mod. 43/2

ALUMINIO SINTÉTICO SR

Secagem Rápida

Código: **5-0268**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas alquídicas modificadas, contendo pigmentos metálicos com excelente solidez à luz e ao meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para situações em que se pretenda um aspeto metálico e que exijam o manuseamento do material pintado poucas horas após a realização da pintura.

PROPRIEDADES

- Secagem rápida
- Boa lacagem
- Excelente aderência ao metal
- Aspeto metálico brilhante e homogéneo

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve apresentar-se bem limpa e seca, sem corrosão e isenta de qualquer contaminação (óleo, gordura, etc.).
No caso de superfícies não pintadas recomendamos dar um Primário do tipo dos **PRIMÁRIO INDUSTRIAL SR, PRIMOSSINT ou DURIBEL**.
Em repintura, a superfície deve ser convenientemente lixada para eliminar qualquer vestígio de tinta mal aderente e também deve estar sem corrosão, seca e isenta de qualquer contaminação.
Aplicar 1 demão de um dos primários acima indicados.

APLICAÇÃO

Agitar bem o produto antes de o aplicar
Aplicar com Pistola convencional.
Trincha ou Rolo – retoques

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Trincha ou rolo – 5%
Pistola - 15%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade

Nº Componentes	1
Diluyente	Diluyente Industrial DI-110
Cor	Alumínio metálico
Acabamento	Brilhante
Massa Volúmica	1.01±0.05Kg/dm ³

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



PME líder

(60%).	Viscosidade	875±125 cps
	Sólidos (volume)	40±2 %
	Rendimento teórico	10-12 m ² /L – 40 µm
	Rendimento prático	Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação
	Secagem Tato	1 hora
	Secagem em profundidade	12 horas
	Repintura	4 horas

UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 20L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

