

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 6
DATA 17/06/2022
Mod. 43/2

PRIMÁRIO EPOXIBETÃO 2K (4.1)

Químico-resistente p/ pavimentos

Código: 5-0277

5-0277 – base
5-0259 - endurecedor

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto à base de resinas de epoxi, endurecidas com resinas de poliamida. É fornecido em 2 componentes (A e B), que se misturam no momento da utilização segundo as proporções indicadas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado como 1ª demão em sistemas epoxi para a proteção de pavimentos interiores em cimento, betão, sujeitos a ambientes quimicamente agressivos.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência sobre cimento e betão
- Elevada resistência química
- Fácil limpeza, e com boa resistência à abrasão
- Película acetinada

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação.

A superfície deve ter rugosidade para que a aderência seja elevada

APLICAÇÃO

Mexer bem os 2 componentes individualmente.
Misturar nas proporções indicadas e homogeneizar durante 5 minutos.
Aplicação: Rolo ou trincha
Aplicar 1 demão
Não preparar mais tinta do que a necessária para utilizar dentro do tempo de duração da mistura.
Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Trincha – Rolo - 15%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	2
Cor	Incolor
Diluyente	Diluyente Epoxi DX- 500
Massa Volúmica	0.95±0.05Kg/dm ³
Viscosidade	40±10 s
Sólidos (em volume) mistura	38±2 %

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



tintas Duquebel®

Rendimento teórico	8-12 m ² /L – 40 µm
Secagem Tato	1 hora
Secagem em profundidade	48 horas
Secagem Total	5-7 dias
Repintura	16 horas (mínimo) 48 horas (máximo)

Proporção de mistura volume	Comp.	Base	Endurecedor
		4	1

Tempo de indução	± 10 minutos
------------------	--------------

COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis) (da mistura)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/j): 500g/l (2010) Este produto contém no máximo 499g/l
Duração da mistura	<u>8 horas</u> (em condições normais de temperatura e humidade).

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com diluente epoxi DX 500, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Primário: 4L – 16L
Endurecedor: 1L – 4L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

