

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 3 DATA:15/02/2024 Mod. 43/2

SINTEBEL

Esmalte Sintético Industrial

Código: 5- 0348

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado á base de resinas alquídicas especiais modificadas, pigmentos selecionados com alta resistência à luz e ao meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado como acabamento em sistema de pintura de maquinaria agrícola e industrial, bem como estruturas metálicas no interior e exterior.

Excelente opção para a pintura de ferro e madeira em acabamentos de proteção e decoração no exterior.

PROPRIEDADES

Fácil aplicação e boa dureza

Excelente Brilho

Boa resistência química

Elevada retenção de brilho e de cor

Elevado poder de enchimento

Elevada resistência ao meio ambiente

Fácil aplicação

Se pretender um acabamento de alta qualidade quanto a : Brilho,

dureza e resistência química:

Recomenda-se a mistura com o endurecedor para Esmalte Sintkar, na proporção 5:1 em volume.

Esmalte Sintebel: 1.00 L Endurecedor Esmalte Sintebel: 0.20 L

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação

- Aplicar 1 demão de um dos primários: Industrial SR Multimetal Celuloso.
- Se a decisão for a aplicação do Esmalte Sintebel misturado com Endurecedor, deve-se aplicar um dos primários; Multimetal Epoxi Anticorrosivo; Acrilauto Poliuretano PU 15.
- Em suportes não ferrosos, no início do sistema de pintura, deve-se aplicar 1 demão um dos primários; Duribel Wash-primer ou P21-Wash primer Opaco.
- Em suportes antigos pintados, deve-se remover a tinta mal aderente, lixar em profundidade toda a área, desengordurar com rigor e isolar com 1 demão de um dos primários acima indicados.









APLICAÇÃO

Trincha – Rolo

Aplicar 2 demãos com intervalo de 24h.

Aplicar em camada fina e uniforme utilizando uma pistola convencional e pressão na linha de ar de 3.5-4.5 kg/cm2.

Aguardar 15-20 minutos

Aplicar 1 demão cruzada de forma a se conseguir a espessura mínima indicada

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

ESTE PRODUTO É FABRICADO NOS SEGUINTES BRILHOS:

- Brilhante / - Meio brilho / - Mate

DILUIÇÃO - volume	Trincha – Rolo: 5%	
	Pistola Convencional - 15 %	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).	Nº Componentes Cor Diluente Acabamento Massa Volúmica Viscosidade Viscosidade de aplicação Sólidos (volume) Rendimento teórico Rendimento prático Espessura recomendada Secagem Tato Manipulável Repintura	1 Catálogo de cores Diluente Sintkar DU-320 Brilhante; ½ brilho; mate 1.15±0.05Kg/dm³(Branco) 500±125 Cps 26′′-30′′ copo Ford 4 (23°C) 49±2 % (branco) 8-9 m²/L - 60 μm Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação 60 μm (secos) 20 minutos 4 horas Mínimo: 4 horas – Máximo: 8 horas. Depois deste período, repintar somente após 7 dias com lixagem prévia.
	COV´s – (Compostos Organicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/j): 500g/l(2010) Este produto contem no máximo 499g/l
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Sintkar DU-320 ou Diluente Celuloso DC 210, logo após o seu uso.	
FORNECIMENTO	Embalagens: 1L - 5L -20L	
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Esmalte - Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto. Endurecedor – Até 6 meses em embalagem de origem, devidamente	







fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.



Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.

SEGURANÇA, SAÚDE

E AMBIENTE

• Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA





