

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 2  
DATA: 20/02/2024  
Mod. 43/2

## FERDUR MARTELADO

Sintético de Secagem Rápida

Código: 5-0363

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Esmalte formulado à base de resinas alquídicas modificadas, contendo pasta de alumínio non-leafing resistente à luz e meio ambiente.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinado para aplicação em equipamentos metálicos (ex: capas de motores, caixas de ferramentas; etc.) com defeitos de superfície. Recomendado para situações que exijam o manuseamento do material pintado poucas horas após a realização da pintura.

### PROPRIEDADES

- Produto de fácil aplicação obtendo-se um desenho característico.
- Secagem rápida
- Excelente aderência ao metal
- Boa elasticidade
- Bom brilho
- Boa resistência no exterior
- Devido ao aspeto martelado é ideal para disfarçar imperfeições.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve apresentar-se bem limpa e seca e isenta de qualquer contaminação (óleo, gordura, etc.). No caso de superfícies não pintadas, pode ser aplicado diretamente à chapa.

No entanto, recomenda-se que seja aplicado sobre um Primário do tipo: **PRIMOSINT, PRIMÁRIO INDUSTRIALSR ou DURIBEL.**

Em repinturas, as superfícies devem estar bem limpas, secas e isentas de qualquer contaminação. A tinta mal aderente deve ser removida por efeito de lixagem adequada. De seguida deve ser aplicado, previamente, uma demão de um dos primários acima mencionados

### APLICAÇÃO

Agitar bem o produto.

Aplicar com Pistola Convencional

Trincha ou Rolo – em retoques

Aplicar 2 demãos

Não aplicar se a temperatura ambiente e nas superfícies a pintar for < 8°C, ou humidade relativa elevada > 80% .

### DILUIÇÃO - volume

Pistola convencional - 15%

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °

Nº Componentes

1

Cor

Cinzento, verde, azul

Diluyente

Diluyente Industrial DI-110

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



<b>C) e humidade (60%).</b>	Acabamento	Brilhante
	Massa Volúmica	1.00±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
	Viscosidade	1250±250 cps
	Sólidos (volume)	45±2 %
	Rendimento teórico	9-11 m <sup>2</sup> /L – 45 µm
	Rendimento prático	Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação
Secagem Tato	1 hora	
Manipulável	6 horas	
Repintura	<b>Mínimo: 4 horas – Máximo 16 horas</b> <b>Depois deste período, repintar somente após 5 dias</b>	

## UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL

<b>LIMPEZA DO MATERIAL</b>	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Industrial DI-110 ou Diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.
----------------------------	--

<b>FORNECIMENTO</b>	Embalagens: 1L - 5L – 20L.
---------------------	----------------------------

<b>ESTABILIDADE EM ARMAZÉM</b>	Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto
--------------------------------	--

<b>SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE</b>	<p>Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manter fora do alcance das crianças.</li><li>• Utilizar somente em locais bem ventilados.</li><li>• Não deitar os resíduos no esgoto.</li><li>• Não ingerir o produto.</li></ul> <p>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais</p>
------------------------------------	--

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas. O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.  
**CÓPIA NÃO CONTROLADA**

**Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios**

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

