

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5
DATA: 06/03/2023
Mod. 43/2

TINTA PLÁSTICA ACRÍLICA 0017

Interior-Exterior

Código: 4-0020

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto à base de uma dispersão acrílica modificada de boa qualidade, pigmentos e cargas com granulometria selecionada, com boa solidez à luz e resistente ao meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Produto indicado para a pintura interior-exterior mate sobre argamassas de cimento, tijolo, pedra, rebocos antigos pintados, estuques sintéticos, constituindo um excelente compromisso preço/qualidade

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação, Boa aderência
- Bom poder de cobertura
- Bom rendimento
- Resistente à alcalinidade
- Resistente à lavagem
- Boa resistência à intempérie
- Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas
- Excelente compromisso preço/qualidade

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas) estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes

Superfícies pintadas - Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

Aplicar uma demão de um dos primários (**Primário Acrílico 0017; Primacril; Duquelite; Multibel; Belcrlil; etc.**), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento – BELFENDAS ou MASSA p/ FISSURAS EXTERIOR. Em superfícies friáveis ou pulverulentas aconselha-se aplicar o Primário HIDROPLITE.

Em superfícies com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio, após limpeza por escovagem a aplicação de 1-2 demãos de **Pliobel**

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.

Aplicação: Rolo, trincha, pistola
Aplicar 2-3 demãos.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



DILUIÇÃO - volume 1ª demão - 10%
Demãos seguintes: 5 -10%

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

**Valores obtidos em
condições normais
de temperatura (23 °
C) e humidade
(60%).**

Nº Componentes	1
Cor	Cores do catálogo 0017
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.40±0.05Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contem no máximo 29 g/l
Viscosidade	10500±500cps
Sólidos (volume)	40±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	8-12 m ² /L – demão
Secagem Tato	1 hora
Secagem Total	24 horas
Repintura	4 horas

**LIMPEZA DO
MATERIAL** As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água,
logo após o seu uso.

FORNECIMENTO Embalagens: 1l - 5L - 15L.

**ESTABILIDADE EM
ARMAZÉM** Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida
de temperaturas extremas em armazém coberto.

**SEGURANÇA,
SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de
proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE
SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados
de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a
sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de
atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em
condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais
existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste
produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº
0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

