

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 2  
DATA: 01/07/2022  
Mod. 43/2

# LIGANTE ACRÍLICO BI-CAMADA

Código: 5-0188

<b>DESCRIÇÃO TÉCNICA</b>	Produto formulado á base de resinas poliéster saturadas.
<b>CAMPOS DE APLICAÇÃO</b>	Indicado para misturar com pastas polivalentes de base solvente, com vista a produzir Esmalte Acrílico Bi-camada brilhante em diversas cores e metalizados na loja.
<b>PROPRIEDADES</b>	Excelente aderência Brilho acetinado Excelente opacidade Alta resistência á abrasão Secagem rápida
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	As superfícies devem estar devidamente limpas, secas, duras e isenta de gorduras. A aplicação deve ser realizada sobre um Aparelho Acrílico 2K (ex: Aparelho Acrilauto HS 2k). O aparelho deve ser previamente lixado a seco ou a húmido. A seco utilizar lixa de grão 500-600 O húmido, usar lixa de grão 800-1000 Remover as poeiras e desengordurar toda a superfície, com um Diluente Desengordurante (ex: DD-740)
<b>APLICAÇÃO</b>	Viscosidade de aplicação (23°C): 15" - 18" Copo Ford 4 Aplicação à pistola convencional. Homogeneizar devidamente o conteúdo da embalagem, antes de se proceder à diluição. Aplicar o esmalte a uma pressão de ar entre os 3,0 – 3,5 Kg/cm <sup>2</sup> Aplicar 1 demão simples e aguardar entre 5 a 10 minutos (conforme a temperatura ambiente).
<b>NOTA</b>	Aplicar 1 demão cruzada. Assegure-se que a película está uniforme, sem manchas ou estrias.  Aguardar 10 a 20 minutos (máximo) para evaporação completa dos solventes. Aplicar o Verniz de Acabamento 2K (ex: VERNIZ ACRILKAR 2K HS) Espessura seca recomendada: 15µ -20µ
<b>DILUIÇÃO - volume</b>	Diluir na proporção: 100/100 (volume) Diluyente recomendado: Diluyente Bi-Camada DA-375

## CARACTERISTICAS

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 19 a /121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



# tintas Duquebel®

<b>TÉCNICAS:</b>	Nº Componentes	1
<b>Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).</b>	Diluyente	Diluyente Bi-Camada DA-375
	Acabamento	Brilhante
	Massa Volúmica	0,90±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
	Viscosidade	60±10 s (Cf4)
	Sólidos (volume)	25±2%
	Rendimento	9-10 m <sup>2</sup> /L - 25 µm

## LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluyente Acrílico Auto ou Diluyente Celuloso, logo após o seu uso.

## FORNECIMENTO

Embalagem: 5L – 20L

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

## SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 19 a /121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

